



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "АЛБА-ТЕСТ"

Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21ПЮ34 от 27.05.2010 до 27.05.2015

142500 Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34а

тел. (495) 7425718, факс (495) 7102261

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий ИЛ "АЛБА-ТЕСТ"


" 24 " октября 2014г. **Н.А. Макушева**



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02/3909 от 24.10.2014г.

Наименование продукции:	Картон гофрированный
Образец, представленный на испытания:	Картон гофрированный (выпускается по ТУ 5471-4924-04777004-09) для изготовления тары для транспортировки и хранения пищевой и не пищевой продукции. Дата изготовления: 09.10.2014. Количество образцов: в пакете из полимерного материала лист картона размером 50x35 кв.см - 5 шт.
Заявитель, адрес:	Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова», Российская Федерация 423800, Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, дом 1
Изготовитель, адрес:	Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова», 423800, Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, дом 1, Российская Федерация
Сопроводительный документ:	Направление образцов № 110172014 от 17.10.2014г.
Дата получения образца:	17.10.2014г.
Шифр образца:	2014101701
Даты проведения испытаний:	17.10.2014г. - 24.10.2014г.
Испытания на соответствие требованиям:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010
Используемые СИ:	Хромато-масс-спектрометр «ISQ/Focus GC» Свидетельство о поверке № AA5060562/28 до 15.04.2015г., Атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA 700 свидетельство о поверке № 647-14 до 30.01.2015г.; Спектрофотометр Cary 60 свидетельство о поверке № AA 5043364/18 до 11.03.2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Характеристика образца:

Картон гофрированный (выпускается по ТУ 5471-4924-04777004-09) для изготовления тары для транспортировки и хранения пищевой и не пищевой продукции, в пакете из полимерного материала лист картона размером 50х35 кв.см.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК, ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Выделение вредных веществ в воздушную среду время экспозиции -24 ч., температура 20°С, соотношение площади изделия к объёму камеры 0,1м²/м³ (ЕСЭиГТ глава II раздел 16 таблица 2, п. 3.4)				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,010	Менее 0,005
Этилацетат	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,100	Менее 0,005
Ацетон	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,35	Менее 0,005
Спирты:				
изопропиловый	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,100	Менее 0,005
изобутиловый	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,500	Менее 0,005
бутиловый	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,100	Менее 0,005
метиловый	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,500	Менее 0,005
Бензол	мг/м³	MP 01.023-07	Не более 0,100	Менее 0,005
Толуол	мг/м³	MP 01.023-07	Не более 0,600	Менее 0,005
Бутилацетат	мг/м³	MP 01.022-07	Не более 0,100	Менее 0,005
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м³	MP 01.023-07	Не более 0,200	Менее 0,005
Органолептические показатели водных вытяжек (ЕСЭиГТ глава II раздел 16 таблица 5)				
Запах	баллы	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует (0 баллов)
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Выделение вредных веществ в модельную среду- дистиллированная вода (ЕСЭиГТ глава II раздел 16 таблица 2, п. 3.4) время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия к объёму модельной среды 2:1				
Этилацетат	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,100	Менее 0,005
Формальдегид	мг/л	РД 52.24.492-2006	Не более 0,100	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,200	Менее 0,005
Бутилацетат	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,1	Менее 0,05
Спирты:				
изопропиловый	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,100	Менее 0,005
бутиловый	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,500	Менее 0,05
изобутиловый	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,500	Менее 0,05
метиловый	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,200	Менее 0,010
Ацетон	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,1	Менее 0,05
Бензол	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,01	Менее 0,005
Толуол	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,5	Менее 0,005
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/л	MP 01.024-07	Не более 0,050	Менее 0,005
Цинк	мг/л	ГОСТ Р 51309-99	Не более 1,000	Менее 0,001
Свинец	мг/л	ГОСТ Р 51309-99	Не более 0,030	Менее 0,001
хром+3	мг/л	ГОСТ Р 51309-99	суммарно 0,100	Менее 0,001
хром+6	мг/л	ГОСТ Р 51309-99	суммарно 0,100	Менее 0,001
Мышьяк	мг/л	ГОСТ Р 51309-99	Не более 0,050	Менее 0,005

Вывод: Полученные результаты испытаний по органолептическим показателям (ЕСЭиГТ глава II раздел 16 таблица 5) и выделению вредных веществ (ЕСЭиГТ глава II раздел 16 таблица 2, п. 3.4) не превышают норм, установленных ЕСЭиГТ, что позволяет сделать вывод о соответствии представленного образца - картон гофрированный (выпускается по ТУ 5471-4924-04777004-09) - указанным требованиям (нормам).

И.о. руководителя отдела физико-химических испытаний



О.Н.Реезе

Ответственный за оформление протокола



А.М.Спирин